

MMA-svejsning (proces 111)

WPS-nummer									
	Proces	Svejstype	Type af samling	Materialegruppe	Fyldmateriale	Materialetykkelse (mm)	Svejsesejposition	Svejsedetaljer	Åbningstykkelser (mm)
Fylde svejsninger									
WPS 111-FW-1	111	P/T	FW	1.1/1.2	EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5	3...7	PA, PB	sl	3...5
WPS 111-FW-2	111	P/T	FW	1.1/1.2		3...7	PC	sl	3...5
WPS 111-FW-3	111	P/T	FW	1.1/1.2		3...7	PD	sl	3...5
WPS 111-FW-4	111	P/T	FW	1.1/1.2		3...7	PF	sl	3...5
WPS 111-FW-5	111	P/T	FW	1.1/1.2		8...12	PA, PB	sl	3...5
WPS 111-FW-6	111	P/T	FW	1.1/1.2		8...12	PC	sl	3...5
WPS 111-FW-7	111	P/T	FW	1.1/1.2		8...12	PD	sl	3...5
WPS 111-FW-8	111	P/T	FW	1.1/1.2		8...12	PF	sl	3...5
WPS 111-FW-9	111	P/T	FW	1.1/1.2		6...10	PA, PB	ml	ingen begrænsning
WPS 111-FW-10	111	P/T	FW	1.1/1.2		6...10	PC	ml	ingen begrænsning
WPS 111-FW-11	111	P/T	FW	1.1/1.2		6...10	PD	ml	ingen begrænsning
WPS 111-FW-12	111	P/T	FW	1.1/1.2		6...10	PF	ml	ingen begrænsning
WPS 111-FW-13	111	P/T	FW	1.1/1.2		11...16	PA, PB	ml	ingen begrænsning
WPS 111-FW-14	111	P/T	FW	1.1/1.2		11...16	PC	ml	ingen begrænsning
WPS 111-FW-15	111	P/T	FW	1.1/1.2		11...16	PD	ml	ingen begrænsning
WPS 111-FW-16	111	P/T	FW	1.1/1.2		11...16	PF	ml	ingen begrænsning
Stuksvejsninger									
WPS 111-BW-1	111	P/T	BW	1.1/1.2	EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5	3...5	PA	sl	
WPS 111-BW-2	111	P/T	BW	1.1/1.2		3...5	PC	sl	
WPS 111-BW-3	111	P/T	BW	1.1/1.2		3...5	PE	sl	
WPS 111-BW-4	111	P/T	BW	1.1/1.2		3...5	PF	sl	
WPS 111-BW-5	111	P/T	BW	1.1/1.2		5...8	PA	ml	
WPS 111-BW-6	111	P/T	BW	1.1/1.2		5...8	PC	ml	
WPS 111-BW-7	111	P/T	BW	1.1/1.2		5...8	PE	ml	
WPS 111-BW-8	111	P/T	BW	1.1/1.2		5...8	PF	ml	
WPS 111-BW-9	111	P/T	BW	1.1/1.2		6...16	PA	ml	
WPS 111-BW-10	111	P/T	BW	1.1/1.2		6...16	PC	ml	
WPS 111-BW-11	111	P/T	BW	1.1/1.2		6...16	PE	ml	
WPS 111-BW-12	111	P/T	BW	1.1/1.2		6...16	PF	ml	

Kemppi WPS'er til MMA-svejsning kan bruges til tykkelser under 12 mm med forbrugsartikler i klasse EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5. Selv om tykkelsen er større end 12 mm, kan de bruges sammen med fyldmaterialer ESAB OK 48.00, Böhler FOX EV 50 og Elga P48 S. Vi har udført test af slagstyrke for disse elektroder.